



中国认可
检测
TESTING
CNAS L0748



220014349552



NO.1122060650

检 测 报 告

Test Report

样品名称： 锂离子电池组 PURE 36V 345.6Wh 36V 9.6Ah 345.6Wh

Name of Sample: Rechargeable Li-ion Battery PURE 36V 345.6Wh 36V 9.6Ah 345.6Wh

委托单位： 上海派智能源有限公司

Consignor: Shanghai PYTES Energy Co., Ltd.



上海化工院检测有限公司

Shanghai Institute of Chemical Industry Testing Co., Ltd.

上海化工院检测有限公司

检测报告

Shanghai Institute of Chemical Industry
Testing Co., Ltd. Test Report

NO. 1122060650

1/11

样品名称 Name of Sample	中文 Chinese	锂离子电池组 PURE 36V 345.6Wh 36V 9.6Ah 345.6Wh			
	英文 English	Rechargeable Li-ion Battery PURE 36V 345.6Wh 36V 9.6Ah 345.6Wh			
样品编号 Sample No.	1122060650				
委托单位 Consignor	上海派智能能源有限公司 Shanghai PYTES Energy Co., Ltd.				
生产单位 Manufacturer	上海派智能能源有限公司 Shanghai PYTES Energy Co., LTD				
检测方法 Test method	联合国《试验和标准手册》 ST/SG/AC.10/11/Rev.7 38.3 UN Manual of Tests and Criteria ST/SG/AC.10/11/Rev.7 Section 38.3				
判定标准 Criterion	联合国《试验和标准手册》 ST/SG/AC.10/11/Rev.7 38.3 UN Manual of Tests and Criteria ST/SG/AC.10/11/Rev.7 Section 38.3				
样品外观 Appearance	黑色 塑胶外壳 Black Plastics cement shell				
样品接受日期 Accepted Date	2022-06-22	检测起迄日期 Test Date	2022-06-28 ~ 2022-07-14		
检测项目 Test Items	高度模拟;热测试;振动;冲击;外短路;撞击;过充电;强制放电 Altitude simulation, Thermal test, Vibration, Shock, External short circuit, Impact, Overcharge, Forced discharge				
检测结论 Conclusion	经检测,该样品符合联合国《试验和标准手册》ST/SG/AC.10/11/Rev.7 38.3标准要求。 The sample has passed the test items of UN Manual of Tests and Criteria ST/SG/AC.10/11/Rev.7 Section 38.3 生效日期(Date): 2022-07-15				
备注 Comment	可充电锂电池组Rechargeable Lithium Battery./				
委托单位地址 Consignor Address	/		邮政编码 Post Code /		

批准
Approver:
职务
Title:

王宗

副总工程师(Vice chief engineer)

审核
Checker:

陆建峰

编制
Compiler:

傅佳



上海化工院检测有限公司

检 测 报 告

Shanghai Institute of Chemical Industry
Testing Co., Ltd. Test Report

NO. 1122060650

2/11

序号 No.	检测项目名称 Name of Test Items	标准要求或标准条款号 Standard requirement or The Clause Number of Standard	检测结果 Test Result	本项结论 Conclusion	备注 Remark
1	高度模拟 Altitude simulation	联合国《试验和标准手册》ST/SG/AC.10/11/Rev.7 38.3 试验T1 UN Manual of Tests and Criteria ST/SG/AC.10/11/Rev.7 Section 38.3 Test T1	见附表 1 See Appendix 1	合格 Passed	/
2	热测试 Thermal test	联合国《试验和标准手册》ST/SG/AC.10/11/Rev.7 38.3 试验T2 UN Manual of Tests and Criteria ST/SG/AC.10/11/Rev.7 Section 38.3 Test T2	见附表 2 See Appendix 2	合格 Passed	/
3	振动 Vibration	联合国《试验和标准手册》ST/SG/AC.10/11/Rev.7 38.3 试验T3 UN Manual of Tests and Criteria ST/SG/AC.10/11/Rev.7 Section 38.3 Test T3	见附表 3 See Appendix 3	合格 Passed	/
4	冲击 Shock	联合国《试验和标准手册》ST/SG/AC.10/11/Rev.7 38.3 试验T4 UN Manual of Tests and Criteria ST/SG/AC.10/11/Rev.7 Section 38.3 Test T4	见附表 4 See Appendix 4	合格 Passed	/
5	外短路 External short circuit	联合国《试验和标准手册》ST/SG/AC.10/11/Rev.7 38.3 试验T5 UN Manual of Tests and Criteria ST/SG/AC.10/11/Rev.7 Section 38.3 Test T.5	见附表 5 See Appendix 5	合格 Passed	/
6	撞击 Impact	联合国《试验和标准手册》ST/SG/AC.10/11/Rev.7 38.3 试验T6 UN Manual of Tests and Criteria ST/SG/AC.10/11/Rev.7 Section 38.3 Test T.6	见附表 6 See Appendix 6	合格 Passed	/
7	过充电 Overcharge	联合国《试验和标准手册》ST/SG/AC.10/11/Rev.7 38.3 试验T7 UN Manual of Tests and Criteria ST/SG/AC.10/11/Rev.7 Section 38.3 Test T.7	见附表 7 See Appendix 7	合格 Passed	/
8	强制放电 Forced discharge	联合国《试验和标准手册》ST/SG/AC.10/11/Rev.7 38.3 试验T8 UN Manual of Tests and Criteria ST/SG/AC.10/11/Rev.7 Section 38.3 Test T.8	见附表 8 See Appendix 8	合格 Passed	/
检测环境条件 Test Environment Condition		环境温度:22℃-23℃;环境湿度:/% Ambient temperature:22℃-23℃;Ambient humidity:/%			
分包检验情况 Subcontracted Test Condition		检测项目 Test Item	/		
		分包实验室 Subcontracted Laboratory	名称 Name	/	邮编 Post Code
			地址 Address	/	电话 Tel

检测报告-附表1

NO. 1122060650

3/11

[illegible]

No Disassembly, No Rupture & No Fire.

检测报告-附表3

5/11

序号 No.	3	检测项目名称 Name of Test Items		振动 Vibration				
样品 编号 Sample No.	样品状态 Sample Status	试验前 Before		试验后 After		质量损失 Mass Loss /%	剩余电压 Residual OCV /%	其他 现象 Other Event
		质量 Mass /g	开路电压 OCV /V	质量 Mass /g	开路电压 OCV /V			
001	1CYC完全充电 1CYC Fully charged	1878.08	41.00	1878.29	41.00	0.00	100.00	O
002	1CYC完全充电 1CYC Fully charged	1886.63	40.99	1886.88	40.99	0.00	100.00	O
003	1CYC完全充电 1CYC Fully charged	1887.67	40.10	1887.91	40.11	0.00	100.00	O
004	1CYC完全充电 1CYC Fully charged	1879.83	40.98	1880.09	40.97	0.00	99.98	O
005	25CYC完全充电 25CYC Fully charged	1883.34	40.98	1883.58	40.98	0.00	100.00	O
006	25CYC完全充电 25CYC Fully charged	1882.20	41.00	1882.43	40.99	0.00	99.98	O
007	25CYC完全充电 25CYC Fully charged	1887.26	41.00	1887.52	40.99	0.00	99.98	O
008	25CYC完全充电 25CYC Fully charged	1888.74	41.00	1888.83	41.00	0.00	100.00	O
以下空白	This space intentionally left blank							

备注：L-泄漏 V-漏气 D-解体 R-破裂 F-起火 O-无泄漏、无漏气、无解体、无破裂、无起火。
 Note: L-Leakage V-Venting D-Disassembly R-Rupture F-Fire O-No Leakage,No Venting,
 No Disassembly,No Rupture & No Fire.

序号 No.	4	检测项目名称 Name of Test Items		冲击 Shock				
样品 编号 Sample No.	样品状态 Sample Status	试验前 Before		试验后 After		质量损失 Mass Loss /%	剩余电压 Residual OCV /%	其他 现象 Other Event
		质量 Mass /g	开路电压 OCV /V	质量 Mass /g	开路电压 OCV /V			
001	1CYC完全充电 1CYC Fully charged	1878.29	41.00	1878.34	41.00	0.00	100.00	O
002	1CYC完全充电 1CYC Fully charged	1886.88	40.99	1886.92	40.98	0.00	99.98	O
003	1CYC完全充电 1CYC Fully charged	1887.91	40.11	1887.95	40.10	0.00	99.98	O
004	1CYC完全充电 1CYC Fully charged	1880.09	40.97	1880.13	40.96	0.00	99.98	O
005	25CYC完全充电 25CYC Fully charged	1883.58	40.98	1883.61	40.98	0.00	100.00	O
006	25CYC完全充电 25CYC Fully charged	1882.43	40.99	1882.48	40.98	0.00	99.98	O
007	25CYC完全充电 25CYC Fully charged	1887.52	40.99	1887.58	40.99	0.00	100.00	O
008	25CYC完全充电 25CYC Fully charged	1888.83	41.00	1888.85	41.00	0.00	100.00	O
以下空白	This space intentionally left blank							

检测报告-附表5

NO. 1122060650

7/11

[illegible]

8/11

序号 No.	6	检测项目名称 Name of Test Items	撞击 Impact
样品编号 Sample No.	样品状态 Sample Status	样品表面最高温度 Max. External Temperature /℃	其他现象 Other Event
009	1CYC 50%容量 1CYC 50% Capacity	21.7	O
010	1CYC 50%容量 1CYC 50% Capacity	19.2	O
011	1CYC 50%容量 1CYC 50% Capacity	22.5	O
012	1CYC 50%容量 1CYC 50% Capacity	22.1	O
013	1CYC 50%容量 1CYC 50% Capacity	22.3	O
014	25CYC 50%容量 25CYC 50% Capacity	22.7	O
015	25CYC 50%容量 25CYC 50% Capacity	23.2	O
016	25CYC 50%容量 25CYC 50% Capacity	22.8	O
017	25CYC 50%容量 25CYC 50% Capacity	22.7	O
018	25CYC 50%容量 25CYC 50% Capacity	22.5	O
以下空白	This space intentionally left blank		

备注：D-解体 F-起火 O-无解体、无起火。
 Note: D-Disassembly F-Fire O-No Disassembly & No Fire.

检测报告-附表7

NO. 1122060650

9/11

序号 No.	7	检测项目名称 Name of Test Items	过充电 Overcharge
样品编号 Sample No.	样品状态 Sample Status	其他现象 Other Event	
019	1CYC完全充电 1CYC Fully charged	O	
020	1CYC完全充电 1CYC Fully charged	O	
021	1CYC完全充电 1CYC Fully charged	O	
022	1CYC完全充电 1CYC Fully charged	O	
023	25CYC完全充电 25CYC Fully charged	O	
024	25CYC完全充电 25CYC Fully charged	O	
025	25CYC完全充电 25CYC Fully charged	O	
026	25CYC完全充电 25CYC Fully charged	O	
以下空白	This space intentionally left blank		

备注：D-解体 F-起火 O-无解体、无起火。
Note: D-Disassembly F-Fire O-No Disassembly & No Fire.

上海化工院检测有限公司

检测报告-附表8

Shanghai Institute of Chemical Industry
Testing Co., Ltd. Test Report—Appendix 8

NO. 1122060650

10/11

序号 No.	8	检测项目名称 Name of Test Items	强制放电 Forced discharge
样品编号 Sample No.	样品状态 Sample Status	其他现象 Other Event	
027	1CYC完全放电 1CYC Fully discharged	O	
028	1CYC完全放电 1CYC Fully discharged	O	
029	1CYC完全放电 1CYC Fully discharged	O	
030	1CYC完全放电 1CYC Fully discharged	O	
031	1CYC完全放电 1CYC Fully discharged	O	
032	1CYC完全放电 1CYC Fully discharged	O	
033	1CYC完全放电 1CYC Fully discharged	O	
034	1CYC完全放电 1CYC Fully discharged	O	
035	1CYC完全放电 1CYC Fully discharged	O	
036	1CYC完全放电 1CYC Fully discharged	O	
037	25CYC完全放电 25CYC Fully discharged	O	
038	25CYC完全放电 25CYC Fully discharged	O	
039	25CYC完全放电 25CYC Fully discharged	O	
040	25CYC完全放电 25CYC Fully discharged	O	
041	25CYC完全放电 25CYC Fully discharged	O	
042	25CYC完全放电 25CYC Fully discharged	O	
043	25CYC完全放电 25CYC Fully discharged	O	
044	25CYC完全放电 25CYC Fully discharged	O	
045	25CYC完全放电 25CYC Fully discharged	O	
046	25CYC完全放电 25CYC Fully discharged	O	
备注：D-解体 F-起火 O-无解体、无起火。 Note: D-Disassembly F-Fire O-No Disassembly & No Fire.			



报告结束